

BORRACHA HYPALON

Definição ASTM:	CSM
Composição:	Polietileno e sulfato clorídrico.
Características Gerais:	Excelente resistência ao ozono, condições atmosféricas e ácidos, excelente resistência ao calor e ao desgaste, fraca resistência a produtos petroquímicos.
Fraca Resistência em Contacto com:	Concentrado de ácidos oxidizados, ketono, clorídrico, hidrocarburos aromáticos e azóticos.
Cor:	Preta (por pedido vermelha ou verde)
Dureza:	70° Shore A
Alargamento:	120 %
Densidade:	1,5 gr/cm ³
Carga de Rótura:	18 kg/cm ²
Temperatura de Trabalho:	-35/+140° C
Medida Standard:	10m X 1/1,40m
Espessuras:	2-3-4-5-6-8-10-15-20